

Produktinformation: Holz-Spezial-Öle

Schutz und Pflege für Gartenmöbel und Holzdecks * transparent * seidenmatt

Produktbeschreibung

Osmo Holz-Spezial-Öle sind hochwertige Holzanstriche auf Naturölbasis für alles Holz im Außenbereich. Seidenmatt, offenporig, lassen das Holz atmen und vermindern Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, äußerst wetter- und UV-beständig. Reißen nicht, blättern nicht, schuppen nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknen beim Streichvorgang nicht an.

Anwendungsbereiche

Holzdecks und Gartenmöbel o.ä. aus Teak, Zeder, Lärche, Douglasie, Bangkirai, Massaranduba, Koto, Iroko und anderen Edelhölzern, die vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden sollen.

Das Holz wird aufgefrischt und vor dem Austrocknen und Abstumpfen der Oberfläche bewahrt. Auch sehr gut geeignet zum Ölen von Holzrosten, Holzdecks, druckimprägnierten Holz etc.. Kiefern-, Lärchen-, Douglasien-, Bangkirai-, Thermoholz-, Garapa- und Massaranduba-Öl bieten aufgrund der Pigmentierung UV-Schutz.

Farbtöne

- Nr. 004 Douglasien-Öl naturgetönt
- Nr. 006 Bangkirai-Öl naturgetönt
- Nr. 007 Teak-Öl farblos
- Nr. 008 Hartholz-Spezialöl, Spray, farblos
- Nr. 009 Lärchen-Öl naturgetönt
- Nr. 010 Thermoholz-Öl, transparent getönt
- Nr. 013 Garapa-Öl, naturgetönt
- Nr. 014 Massaranduba-Öl, naturgetönt
- Nr. 016 Bangkirai-Öl, dunkel
- Nr. 019 Terrassen-Öl grau
- Nr. 020 Terrassen-Öl schwarz

Gebindegrößen: 0,375 l (nur Teak-Öl), 0,75 l, 2,5 l; 0,4 l Spray (nur Hartholz-Spezialöl)

Ergiebigkeit pro Liter:

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m²

Sie haben vergrautes, rissiges Holz, einen unbekanntes Altanstrich, einen alten Osmo Anstrich, geschliffen/gehobeltes Holz, genutetes/gehobeltes oder sägeraues Holz und möchten wissen, wie viel Farbe Sie benötigen? Informationen zur individuellen Berechnung Ihres Verbrauchs finden Sie auf unserer Homepage unter www.osmo.de.

Inhaltsstoffe

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl und Sojaöl), Eisenoxid- und organische Pigmente, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Flüchtige Bestandteile: Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht (Dichte): 0,85-0,95 g/cm³

Viskosität: 90-105 sec, 2 mm nach DIN 58 211 dünnflüssig

Geruch: schwach/mild (nach Pflanzenöl), nach Trocknung geruchlos.

Flammpunkt: ≥ 60°C, DIN 53213 (Ausnahme: Hartholz-Spezial-Öl als Spray)

Produktinformation: Holz-Spezial-Öle

Schutz und Pflege für Gartenmöbel und Holzdecks * transparent * seidenmatt

Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 - 36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %).

Osmo Holz-Spezial Öle sind streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Lasuranstriche gründlich säubern bzw. leicht anschleifen. Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen. Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht (z.B. unbehandelte Kiefer), das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo Holzimprägnierung WR* streichen.

Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen vor der Erstbehandlung abwittern lassen (ca. 4 Wochen) oder mit Osmo Pinselreiniger abwischen (entfetten). Frisch kesseldruckimprägniertes Holz, Massaranduba oder Garapa vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen (im Winter ca. 5 Monate).

Bereits vergrautes Holz vor der Behandlung mit den Osmo Holz-Spezial Ölen mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgrauen. (siehe Produktinfo Holz-Entgrauer Kraft-Gel)

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verarbeitung

Mit festem Pinsel (Osmo Flächenstreicher) oder mit einem Tuch (z. B. bei Möbeln) dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen. Für ein schnelles Arbeiten auf großen Flächen empfehlen wir die auf Terrassendielen maßgeschneiderte Osmo Fußbodenstreichbürste 150 mm, mit der rückenschonend im Stehen gearbeitet werden kann. Gut und gleichmäßig ausstreichen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit, daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

Reinigung des Arbeitsgerätes

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trockenzeit

Ca. 8-10 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise

Geriffelte oder (säge-)raue Hölzer nehmen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wesentlich mehr Material auf.

Das Anti-Rutsch Terrassen-Öl und das UV-Schutz-Öl / UV-Schutz Öl Extra sind als Alleinanstriche ungeeignet. Mit der Kombination aus einem farbigem Erstanstrich (Holz-Spezial-Öle oder Holzschutz Öl-Lasur) und dem einmaligen Endanstrich mit Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ist Ihre Terrasse umfassend geschützt.

Osmo Teak-Öl und Hartholz-Spezialöl sind farblos und schützen deshalb nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Soll der Originalfarbton des Holzes erhalten bleiben, empfehlen wir einen Anstrich mit einem naturgetönten Osmo Holz-Spezial-Öl oder Osmo Holz-

Produktinformation: Holz-Spezial-Öle

Schutz und Pflege für Gartenmöbel und Holzdecks * transparent * seidenmatt

Schutz Öl-Lasur im entsprechenden Farbton. Als Alleinanstrich nur im geschützten Außenbereich verwenden.

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen Holzinhaltstoffen, die den Untergrund verfärben können. Deshalb sollte man darauf achten, dass Regenwasser nicht über helle Untergründe (Pflastersteine oder Fassaden) abläuft (Bildung von Regenstreifen).

Lagerfähigkeit

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr!). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

*Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 10/2011)*