

Baumit SteinMörtel plus



Produkt	Werksgemischter, faserbewehrter Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C16/20 mit Slagstar [®] als Bindemittel.																				
Zusammensetzung	Slagstar [®] (patentierter ökologischer Zement mit IBO-Gütesiegel), Gesteinskörnungen, Zusätze.																				
Eigenschaften	Geeignet als Mauer- und Verlegemörtel für Natursteine, Kunststeine und -platten. Durch speziellen Zement Slagstar [®] kalkausblühungsfrei, hochsulfatbeständig, hohe Beständigkeit gegen Chlor- und Salzwasser, spannungsarm festigkeitsentwickelnd, frostbeständig.																				
Besonderheit	Slagstar [®] ist ein völlig neuartiges Hüttensandbindemittel, wird ohne Brennprozess produziert und kann anstelle von herkömmlichem Zement für die Betonherstellung verwendet werden. Durch die Verwendung von Hüttensand anstelle von Kalkstein als Ausgangsstoff sind Kalkausblühungen nicht mehr möglich.																				
Anwendung	<p>a.) Als Verlege- und Bettungsmörtel für die Natur- und Kunststeinverlegung ohne Ausblühneigung. Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Punkt „Verarbeitung“) auch als Fugenmörtel einsetzbar.</p> <p>b.) Als Mauermörtel für die Herstellung von Natur- und Kunststeinmauerwerk im Innen- und Außenbereich sowie bei Unterwasseranwendungen (Kleinbadeteiche, Biotope, Teichbau, etc.). Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Punkt „Verarbeitung“) auch als Fugenmörtel einsetzbar.</p> <p>c.) Geeignet für Fußbodenheizungen (Inbetriebnahme frühestens nach 14 Tagen).</p> <p>Händische oder maschinelle Verarbeitung möglich.</p>																				
Technische Daten	<table><tr><td>Körnung:</td><td>0 - 4 mm</td></tr><tr><td>Festigkeitsklasse:</td><td>C16/20</td></tr><tr><td>Verarbeitungskonsistenz:</td><td></td></tr><tr><td>a.) als Verlegemörtel</td><td>sehr steif/steif C0 / C1</td></tr><tr><td>b.) als Mauermörtel</td><td>steif/steifplastisch C1 / C2</td></tr><tr><td></td><td>in Anlehnung an ÖNORM 4710-1</td></tr><tr><td>Trockenrohdichte:</td><td>1850 - 2050 kg/m³</td></tr><tr><td>Materialverbrauch:</td><td>18 - 20 kg/m²/cm Schichtdicke</td></tr><tr><td>Frostbeständigkeit:</td><td>frostbeständig (XF1/XF3)</td></tr><tr><td></td><td>in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1</td></tr></table>	Körnung:	0 - 4 mm	Festigkeitsklasse:	C16/20	Verarbeitungskonsistenz:		a.) als Verlegemörtel	sehr steif/steif C0 / C1	b.) als Mauermörtel	steif/steifplastisch C1 / C2		in Anlehnung an ÖNORM 4710-1	Trockenrohdichte:	1850 - 2050 kg/m ³	Materialverbrauch:	18 - 20 kg/m ² /cm Schichtdicke	Frostbeständigkeit:	frostbeständig (XF1/XF3)		in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1
Körnung:	0 - 4 mm																				
Festigkeitsklasse:	C16/20																				
Verarbeitungskonsistenz:																					
a.) als Verlegemörtel	sehr steif/steif C0 / C1																				
b.) als Mauermörtel	steif/steifplastisch C1 / C2																				
	in Anlehnung an ÖNORM 4710-1																				
Trockenrohdichte:	1850 - 2050 kg/m ³																				
Materialverbrauch:	18 - 20 kg/m ² /cm Schichtdicke																				
Frostbeständigkeit:	frostbeständig (XF1/XF3)																				
	in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1																				
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.																				
Lagerung	Trocken auf Holzrost 12 Monate foliiert lagerfähig.																				
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.																				
Lieferform	Sack 25 kg, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg Lose im Silo mit angeflanschem Durchlaufmischer																				

Untergrund

Vor Arbeitsbeginn ist der Untergrund auf Festigkeit, Ebenföächigkeit, Sauberkeit (frei von Staub und Schmutz) und Feuchtigkeitsgehalt zu prüfen. Die zu versetzenden Steine und Platten müssen sauber sein. Stark saugende Untergründe sind zuerst vorzunässen und anschließend abtrocknen zu lassen. Für vorausgehende größere Betonierarbeiten in ausblühungsgefährdeten Bereichen wird Baunit TeichBeton plus (kalkausblühungsfrei) empfohlen.

Verarbeitung

Der Baunit SteinMörtel plus kann als Sackware händisch mit einem Freifall-, Durchlauf- oder Zwangsmischer gemischt werden.

Baunit SteinMörtel plus wird mit dem Spezialzement Slagstar® hergestellt und darf keinesfalls mit anderen Bindemitteln (Portlandzementen, Baukalk, etc.) vermischt werden.

Als Siloware kann Baunit SteinMörtel plus automatisch mit einem angeflanschten Durchlaufmischer gemischt werden.

Verwendung als Verlegemörtel:

Nach dem Einbringen wird der erdfeuchte Baunit SteinMörtel plus mit der Latte ebenföächig abgezogen. Um eine kraftschlüssige, satte Auflage von Steinen bzw. Platten in der Bettung zu erreichen ist vor der Verlegung auf der Plattenunterseite Baunit Steinkleber plus (2-3 mm) vollföächig aufzutragen. Anschließend sind die Steine/Platten in das frische Mörtelbett zu klopfen. Für die Erzielung einer optimalen Betonqualität ist auf eine ausreichende Verdichtung des Verlegemörtels zu achten.

Verwendung als Mauermörtel:

Die zu vermauernden Steine müssen frei von Staub und Schmutz sein. Die Steine werden in das Mörtelbett des konsistenzgerecht angemischten Baunit SteinMörtel plus (C1/C2 in „Anlehnung ÖNORM B 4710-1) versetzt.

Verwendung als Fugenmörtel:

Fugen müssen vollföächig mit Mörtel gefüllt, verdichtet und nach Ansteifen bündig geschlossen bzw. geglättet werden. Die Fuge je nach Fugegeometrie mit Fugeisen, Katzenszunge, Plastikrohr, Schwamm oder Malerbürste bearbeiten, um eine glatte Oberfläche der Fuge zu erreichen. Übermäßiges Nachwässern und Filzen bzw. Auswaschen der Fugen bei der Reinigung ist unbedingt zu vermeiden. Nach dem Verfugen sind die Steine vorsichtig vom überschüssigen Fugenmörtel zu reinigen. Unmittelbar nach dem Verfugen ist Baunit VerdunstungsSchutz zu verwenden (siehe Produktdatenblatt). Ein „verdursten“ des Mörtels ist zu verhindern.

Baunit SteinMörtel plus ist nicht für das Verfugen in Schlömmtechnik geeignet. Der Gesamtfugenanteil darf 30 % der Gesamtfläche nicht überschreiten.

Mindestfugenbreite:	10 mm
Max. Fugenbreite:	50 mm
Mindestfugentiefe:	20 mm

Findet die „Verfugung“ sofort im Zuge der Mauer- bzw. Verlegearbeiten statt, d.h. Steine/Platten werden ins plastische Mörtelbett hineingeklopft (Fugenmörtel entsteht praktisch durch Verdrängung des Mörtels ohne zusätzlichen Arbeitsschritt) gelten dieselben Verarbeitungsrichtlinien wie oben beschrieben. Die Wasserzugabe erfolgt je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz.

Als Verlegemörtel: für die Siloware benötigt man ca. 70 - 90 l Wasser/to, bei Sackware ca. 1,7 - 2,2 l Wasser/Sack.

Als Mörtel zum Mauern: für die Siloware benötigt man ca. 90 - 110 l Wasser/to, bei Sackware ca. 2,2 - 2,7 l Wasser/Sack.

Es darf nur reines Wasser (Leitungswasser) verwendet werden.

Nachbehandlung

Auf eine ausreichende Nachbehandlung (Baumit Verdunstungsschutz unmittelbar nach der Verarbeitung aufbringen) in den ersten Tagen nach Einbau ist unbedingt zu achten, der Mörtel darf keinesfalls „verdursten“.

Unterwasseranwendungen

Mittlere Tagesdurchschnittstemperatur	Frühestens möglicher Zeitpunkt für Befüllung mit Wasser
mehr als +10°C	10 Tage
+5 bis +10°C	20 Tage*

*Tage mit mittleren Tagesdurchschnittstemperaturen von weniger als +5°C dürfen nicht miteingerechnet werden!

Vor der ersten Befüllung mit Wasser, ist der Teich gründlich mit handelsüblichen Hochdruckreinigern zu reinigen, und das Waschwasser anschließend aus dem Teich zu entfernen.

Hinweise und Allgemeines

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Auf gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf Baumit SteinMörtel **plus** nicht verarbeitet werden.

Bei Regen darf nicht gemauert oder verfugt werden, da sonst ein Auswaschen des Bindemittels erfolgt. Dies kann absandende Oberflächen sowie Verunreinigungen der Umgebungssteine (Zementschleier) zur Folge haben.

Beim Einbau des Mörtels (Vorbereiten für das Betonieren, Förderung, Einbau mit Verdichtung, Verarbeitungszeit, Arbeitsfugen, Betonieren bei kühler und heißer Witterung, Nachbehandlung und Ausschalen) ist die ÖNORM B 4710-1 sowie die handwerklichen Regeln und der Stand der Technik zu beachten.

Durch das spezielle Bindemittel kann es während der Früherhärtungs- und Trocknungsphase zu einer vorübergehenden „Blau-Grün-Verfärbung“ des Mörtels kommen. Diese Verfärbung ist keine Mangel sondern ein Indiz dafür dass der Mörtel seine optimalen Festigkeiten erreicht. Diese „Verfärbung“ bildet sich im Laufe der Austrocknung wieder zu der beige-grauen Ausgangsfarbe zurück.

Für größere Betonierarbeiten, wie z.B. Hinterfüllungen und / oder Unterlagsbeton wird der kalkausblühungsfreie Baumit TeichBeton **plus** empfohlen.

Für Silobaustellen erforderliche Anschlüsse:

- Strom: 380 Volt, 25 Ampere, träge abgesichert, Baustellenleitung Anschlussquerschnitt 4 mm
- Wasser: mindestens 3 bar, Anschluss ¾ Zoll
- Zufahrt: muss für Schwer-LKW befahrbar und ständig frei sein
- Siloaufstellfläche: mindestens 3 x 3 m, auf tragfähigem Boden

Maße und Gewichtsangaben unserer Silos und Aufstellfahrzeuge sind dem Siloblatt zu entnehmen.

dkl

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.